



MEMORIAL DESCRITIVO

08 | PAVIMENTAÇÃO

SUMÁRIO

8	PAVIMENTAÇÃO	3
8.1	ÁREA EXTERNA.....	3

8 PAVIMENTAÇÃO

8.1 ÁREA EXTERNA

a) Normas aplicáveis

Norma	Título
NBR 9781	Peças de concreto para pavimentação – especificação e métodos de ensaio
NBR 15953	Pavimento intertravado com peças de concreto
<i>Ainda que não citadas, devem-se considerar quaisquer normas vigentes quanto ao tema, bem como outras necessárias à plena aplicação das demais.</i>	

b) Informações preliminares

Foi previsto na pavimentação externa piso intertravado com bloco de piso grama.

c) Procedimentos de execução

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35X25 CM, ESPESSURA 6 CM.

Na colocação das peças do pavimento intertravado, o assentador deve movimentar-se sobre a área já assentada, posicionando as novas peças contra as já assentadas.

O pavimento intertravado deve ser compactado com auxílio de placa vibratória, porém, antes da compactação, deve ser espalhado areia fina sobre o pavimento intertravado para preencher as juntas entre as peças de concreto, o que contribuirá para o intertravamento do pavimento.

Os pequenos espaços vazios entre as peças de concreto e as interferências devem ser preenchidos com argamassa. A areia utilizada para o rejuntamento deve ser mantida sobre a pavimentação por 3 dias, antes que seja feita a final para a liberação do pavimento.

As peças de concreto devem apresentar juntas alargadas com espaçadores incorporados às peças com espessura entre 6 mm e 10 mm. Isto irá proporcionar aberturas entre 5% e 15% da superfície, suficientes para que toda a área do pavimento seja considerada permeável.